

DİOKİ GPPS 615[®]

dioki

GENEL KULLANIM AMAÇLI POLİSTİREN

ÜRÜN TANIMI

DİOKİ GPPS 615[®] şeffaf görünümlü, mükemmel optik özelliklere sahip, yüksek eriyik akış özellikleri gösteren genel kullanım amaçlı polistirendir.

DİOKİ GPPS 615[®], özellikle enjeksiyon kalıplamayla, ince cidarlı, iyi optik özelliklere sahip ürünlerin üretiminde kullanılır. Bu polistiren tipi kısa işlem süresi ve mükemmel işlenebilirlik gösterir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Fiziksel Özellikler	Standart Metot	Tipik Değer	Birim
Eriyik Akışkanlık İndeksi (200 °C/ 5kg)	ASTM D 1238	15,0	g/10 dk
Yoğunluk	ISO 1183	1040	kg/m ³
Termal Özellikler	Standart Metot	Tipik Değer	Birim
Vicat Yumuşama Sıcaklığı (Rate B, 10N)	ASTM D 1525	93,5	°C
Isıl Eğilme Sıcaklığı (Metot B, 0.45 MPa)	ASTM D 648	80	°C
Mekanik Özellikler	Standart Metot	Tipik Değer	Birim
Çekme Özellikleri	ASTM D 638		
Çekme Dayanımı		35	MPa
Çekme Uzaması		1,2	%
Çekme Modülü		3150	MPa
Eğilme Özellikleri	ASTM D 790		
Eğilme Dayanımı		65	MPa
Eğilme Modülü		3110	MPa
İzod Darbe Dayanımı, Çentikli (23°C)	ASTM D 256	12,0	J/m
İşletme Şartları	Değer	Birim	
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	160-230	°C	
Kalıp Çekme Oranı	0,4-0,6	%	
Kalıp Sıcaklığı	20-60	°C	

Yasal Bilgilendirme: Yukarıdaki bilgiler Dioki Petrokimya personelinin bilgi ve tecrübelerine göre verilmiştir. Burada yer alan herhangi bir bilginin yasal bağlayıcılığı yoktur.

 **Email**
info@dioki.com.tr

 **Telefon**
+90 (322) 634 20 15-16-17

 **Adres**
Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi
Sarımazı SB Mah. 3. Cadde No:2/1
Zip Code: 01920 Ceyhan/Adana-
TURKEY

DİOKİ GPPS 615[®]



GENEL KULLANIM AMAÇLI POLİSTİREN

UYGULAMA ALANLARI

Enjeksiyon kalıplamayla üretilen, ince cidarlı genel kullanım amaçlı ürünler, çok amaçlı şeffaf kutular, ofis ve mutfak malzemeleri, kalem gövdesi, elektronik ekipmanlar vb.

DEPOLAMA ve ELLEÇLEME

DİOKİ GPPS 615[®], 25 kg polietilen torbalarda, 110x130 cm boyutlardaki paletlerde, 1 palet net 1.375 kg olarak paketlenir. (Müşteri talebine göre net 1.250 kg big-bag çuvallarla tedarik edilebilir.) Paletler streç filmle sarılmıştır.

DİOKİ GPPS 615[®], direkt güneş ışığı ve yağmurdan/sudan korunmalıdır. Mümkünse kuru, serin ve kapalı bir ortamda depolanmalıdır.

Regards,

Dioki Petrokimya

Form N: KK.TDS.FR.19 / Rev.N: 1/ Rev.T:23.12.2019

Yasal Bilgilendirme: Yukarıdaki bilgiler Dioki Petrokimya personelinin bilgi ve tecrübelerine göre verilmiştir. Burada yer alan herhangi bir bilginin yasal bağlayıcılığı yoktur.

 **Email**
info@dioki.com.tr

 **Telefon**
+90 (322) 634 20 15-16-17

 **Adres**
Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi
Sarımazı SB Mah. 3. Cadde No:2/1
Zip Code: 01920 Ceyhan/Adana-
TURKEY