

台塑聚丙烯塑膠 FORMOSA POLYPROPYLENE



永嘉烯 YUNGSOX

3504

耐衝擊共聚物 IMPACT COPOLYMER

用途 Applications

- 汽機車大型配件 Larger automotive parts
- 電器零件 Electric appliance parts
- 洗衣機內槽 Washing machine parts
- 大型整理箱 Storage boxes
- 薄壁產品 Thin wall products

特性 Characteristics

- 超高流動性 Superhigh fluidity
- 高剛性 High stiffness
- 高耐熱性 High heat resistance

物性 Typical Properties

項目 Properties	單位 Unit	檢驗方法 Test Method	平均值 Typical Value
熔融指數 Melt Index	g/10min	ISO1133	55
密度 Density	g/cm ³	ISO1183	0.90
熔點 Melting Point	°C	DSC	---
熱變形溫度 Heat Deflection Temperature	°C	ISO75	125
軟化點溫度 Vicat Softening Temperature	°C	ISO306	155
降伏點拉力強度 Tensile Strength at Yield	Kg/cm ²	ISO527	270
斷裂點伸長率 Tensile Elongation at Break	%	ISO527	100
洛氏硬度 Rockwell Hardness	R scale	ISO2039	100
剛性係數 Flexural Modulus	Kg/cm ²	ISO178	12,000
IZOD 衝擊強度 IZOD Impact Strength	Kg.cm/cm notch	ISO 180	23°C 8.5
			-20°C 4
收縮率 Mold Shrinkage	%	FPC Method	1.3-1.7

本表數據為代表值，僅供選擇品級用途之參考

The details given in this data sheet are our standard value but not specification guaranteed.

FDA 認可 FDA Approval

永嘉烯 3504 符合美國食品及藥物管理局 21 CFR 177.1520 之規範，可直接與食物接觸。

Yungsox 3504 resin meets the FDA requirements in the Code of Federal Regulations in 21 CFR 177.1520 for food contact.

Jan 2015

技術服務 Client service

電話 TEL: 886-7-6419911 ext. 313

傳真 FAX: 886-7-6425581