



Data Sheet
Date Prepared:

IMPACT PP BH3800

用途

注射成型 / 家电用品, 汽车配件, 家庭用品

特性

耐冲击性

物理特性

	质量指示	单位	实验方法
熔融指数	28	g/10min	ASTM D1238
维卡软化点	150	°C	ASTM D1525
拉伸强度(屈服点)	230	kg/cm ²	ASTM D638
伸长率	<300	%	ASTM D638
IZOD 耐冲击强 (Notched, -20°C)	7	kg·cm/cm	ASTM D256
IZOD 耐冲击强 (Notched, 23°C)	17	kg·cm/cm	ASTM D256
弯曲弹性率	12000	kg/cm ²	ASTM D790
热变形温度	110	°C	D648
加热老化时间(in Air at 150°C)	360	hr	D3012
硬度(Rockwell)	82	R Scale	D785
流动性	>800	mm	SK Method

注意：以上数据为典型值，并不指示特定的规格。

Head Office

99 Seorin-dong, Jongno-gu, Seoul 110-110, Korea

Tel. 82-2-2121-5114 Fax. 82-2-2121-7001

SK Institute of Technology

140-1 Woncheon-dong, Yuseong-gu, Taejeon, Korea

Tel. 82-42-866-7624 Fax. 82-42-866-7603

Online

www.skglobalchemical.com

www.skchem.com

ISO 9001 Certified

