

エスボレックスSBシリーズ物性一覧表

項目	試験方法	単位	備考	SB2000シリーズ		
				2400	2610	2710
密度	JIS K7112	kg/m ³		900	900	900
メルトフローレート	JIS K7210	g/10min	21.18N	1.5	2.5	3
デュロメーターA硬さ	JIS K7215	—	—	45	60	75
引張り	100%応力	MPa	JIS3号ダンベル 200mm/min	1.0	1.6	2.6
	破断点応力	MPa		6.9	9.4	12.5
	破断点伸び	%		890	850	780
衝撃強度	JIS K7110	kJ/m ²	-400	NB	NB	NB
圧縮永久歪	JIS K6262	%	700×22hrs	37	37	43

本データは標準値を示し、規格値ではありません。
試験片作成は、射出成形によるものです。

この物性表を印刷する場合は、この頁の中でマウスの右ボタンを押して、表示されるメニューから「印刷」を選んで実行してください。

[このウインドウを閉じる](#)

Copyright Reserved SUMITOMO CHEMICAL Co., Ltd. 2005